

### *Alubed Extra Fólia festékek*

---

Erőteljesebb tapadást és gyorsabb száradást biztosít, mint a korábbi Alubed sorozat. Oxidatív száradású festékek. Fóliák, fólia rétegzésű papírok és nem szívóképes, ill. nagyon gyenge szívóképességű nyomathordozók nyomtatására.

#### **Felhasználási területek**

A fóliafestékeket ofszet- és magasnyomó eljárással nyomható fémfóliák, műanyagok, és nem szívóképes, ill. nagyon gyenge szívóképességű nyomathordozók nyomtatásához használjuk. A festékek oxidatív száradásúak. A lágy PVC fóliákon lévő – már száraz – nyomat felszínére a lágylító felszivároghat, s oldhatja a festéket. Mivel a gyártók más és más granulátumot alkalmaznak, valamint a gyártástól számított hat hónap után az alapanyagok korona kezeltisége lecsökken, gyártás előtti próbanyomás ajánlott.

#### *4 szín color process skála:*

Fólia proc. sárga	210G287368
Fólia proc. magenta	210R287378
Fólia proc. cián	210B287388
Fólia proc. fekete	210S287398

#### *Pantone skála szerinti színek:*

Fólia Pantone 012 sárga	210G344748
Fólia Pantone 021 narancs	210O054918
Fólia Pantone prisma vörös	210R003238
Fólia Pantone 032 vörös	210R206358
Fólia Pantone rhodaminvörös	210P057788
Fólia Pantone viola	210P076508
Fólia Pantone 072 kék	210B247008
Fólia Pantone reflexkék	210B350758
Fólia Pantone processzkék	210B186928
Fólia Pantone zöld	210V112408
Fólia Pantone fekete	210S291208

Gyáraink ISO minősítése alapján, termékeink gyári, bontatlan csomagolásban egy évig eltarthatóak.

Fenti ismertetők legjobb tudásunk eredménye, a termék gyakorlati felhasználásának tapasztalatain alapul. Információink tehát csak tanácsok, nem jelent szerződéses kapcsolatot, csak a szerződésben foglalt adatokért vállalunk felelősséget.

## ÍVES OFSZET TERMÉK KATALÓGUS 2008

### *Egyéb kiegészítők:*

Alubed áttetszőfehér	510W305758
Alubed fedőfehér	510W412658
Alubed MIPP ezüst	300A127068
Alubed PMS 871 arany	300A26871
Alubed PMS 872 arany	300A26872
Alubed PMS 873 arany	300A26873
Alubed PMS 874 arany	300A26874
Alubed PMS 875 arany	300A26875
Alubed PMS 876 arany	300A26876

Az Fólia festékekhez a SunChemical-Hartmann általános vízadalékai és segédanyagai használhatók, így pl:

A száradás gyorsítására:	SF 261 <i>Aquador</i> vízadalék vagy H-4250 <i>Secator F</i> .
A húzósság csökkentésére:	<i>Printagel</i> zselé.
Tapadás további javítására:	H-5068 tapadás növelő.

Amennyiben további kérdése vagy igénye lenne, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Gyáraink ISO minősítése alapján, termékeink gyári, bontatlan csomagolásban egy évig eltarthatóak.

Fenti ismertetők legjobb tudásunk eredménye, a termék gyakorlati felhasználásának tapasztalatain alapul. Információink tehát csak tanácsok, nem jelent szerződéses kapcsolatot, csak a szerződésben foglalt adatokért vállalunk felelősséget.